





ネットシート物性表

品番	色	素材	網目 (mm) a×b	厚み (mm) ※交点部	開孔率 (%)	降伏点強度 (N/m)	
						長さ方向	幅方向
WF1	黒	HD	27×27	6.0	70	6370 ~	4900 ~
WF2	黒	HD	18×18	5.0	65	6860 ~	4900 ~
WF4	黒	HD	8×8	2.8	75	3626 ~	2548 ~
WF5	黒	HD	9×9	3.5	70	6860 ~	5390 ~
C-WF9	黒	HD	18×18	3.5	75	1960 ~	1960 ~
AN1	濃緑	HD	7×7	3.4	70	8820 ~	6370 ~
AN2	濃緑	HD	4.5×4.5	1.7	40	3920 ~	2940 ~
AN3	濃緑	HD	5×5	2.8	40	6370 ~	4410 ~
SS1	緑	HD	22×22	2.2	80	1568 ~	1078 ~
D1	黄	HD	10×10	4.0	60	8820 ~	8330 ~
D3	100cm 幅 ナチュラル	HD	5.5×5.5	4.2	40	9800 ~	9800 ~
	150cm 幅 200cm 幅 ナチュラル	HD	5.5×5.5	4.6	40	9800 ~	9800 ~
D6	91cm 幅 黒	HD	2×2	1.4	50	3920 ~	2744 ~
	62cm 幅 124cm 幅 黒	HD	3×3	1.4	55	3920 ~	2744 ~
D7	黒	HD	12×12	3.0	65	2940 ~	1960 ~
HX25A	黒	HD	19×19	2.7	70	2940 ~	2940 ~
K-GN3	黒	HD	58×58	6.2	80	294 ~	294 ~
ネットガード	オレンジ/緑	HD	58×90	2.3	-	8500 ~	2500 ~



降伏点強度試験 概略図



引掛強度試験 概略図
(横系の試験の時)

